

ISOVER Каркас-П 34

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ISOVER Каркас-П 34 — легкие плиты из минеральной ваты на основе стекловолокна высшего качества, произведенные по запатентованной технологии волокнообразования TEL, с повышенным уровнем теплозащиты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт **ISOVER Каркас-П 34** предназначен для нового строительства и реконструкции жилых, общественных и производственных зданий.

Применяется в качестве ненагружаемой теплозвукоизоляции:

- каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной сборки;
- трехслойных стен;
- при однослойной теплоизоляции, в конструкциях навесных вентилируемых фасадов при креплении изоляции решетчатым каркасом и в сочетании с ветрогидрозащитной мембраной;
- в качестве внутреннего слоя в конструкциях навесных вентилируемых фасадов при двухслойном утеплении;
- скатной кровли, мансард, перекрытий, перегородок, полов по лагам; в облицовках стен, потолков;
- в кровельных покрытиях из металлического настила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки;
- в конструкциях кровель при установке плит между стропил (балок).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Обеспечивает высокий уровень теплозащиты** благодаря низкой теплопроводности.
- **Обладает гибкостью**, что позволяет повторять все изгибы изолируемой поверхности без образования заломов или «воздушных карманов».
- **Не требует крепления, плотно прилегает к конструкции при установке враспор**. Припуск 5 мм, предусмотренный с каждой стороны плиты, уплотняется, и благодаря упругому взаимодействию с рамой каркаса из дерева или металла, материал надежно фиксируется в конструкции.
- **Экономичен в хранении**. Благодаря компактности упаковки занимает мало места при хранении.
- **Экономичен в транспортировке**. Продукция поставляется в сжатом виде, что позволяет снизить стоимость доставки, а также погрузочных работ в 2 раза.

УПАКОВКА

Материал поставляется в:

- единичной упаковке в термоусадочной полиэтиленовой пленке;
- макроупаковке Multipack («Мультипак»): на одной палете 20 единичных упаковок.



Продукция сертифицирована

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вид материала	Плита
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более по ГОСТ 7076-99, λ_{10} по ГОСТ 7076-99, λ_{25} по СП 23-101-2004, λ_A по СП 23-101-2004, λ_B	0,034 0,037 0,042 0,045
Горючесть, ГОСТ 30244-94, группа	НГ
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м*ч*Па	0,55
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м ² , не более	1
Температура применения, °С	-60...+200
Ширина*, ГОСТ Р ЕН 822-2008, мм	610
Длина, ГОСТ Р ЕН 822-2008, мм	1170
Толщина*, ГОСТ Р ЕН 823-2008, мм	50 / 100
Количество плит в упаковке, шт.	16 / 10
Площадь в упаковке*, м ²	11,42 / 7,14
Объем в упаковке*, м ³	0,571/0,714

* Возможно изготовление других размеров под заказ.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
2. Сертификат пожарной безопасности.
3. Техническое свидетельство и Техническая оценка.